

Titanium

Todas as informações sobre as características físicas e químicas são baseadas em testes de confiança. Os valores são apenas para fonte de informação. Eles são fornecidos sem garantia e não constituem compromisso de durabilidade.

O comprador deve, independentemente dos dados fornecidos, determinar como prioridade a conformidade deste material de acordo com a aplicação recomendada.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO		MÉTODO DE TESTE
Gramatura	280 GSM	
Tecido	500D x 500D 9 x 9 por polegada	
Durabilidade esperada	6 meses	
Força de tensão	68.3 x 53.2	ISO 13934-1:1999: Kgf/5cm
Resistência à ruptura	8.3 x 11.3	ISO 13937-2:2000: Kgf/5cm
Alongamento	29.7 x 30.1	ISO 13934-1:1999: %

(Os dados representam a média e não devem ser utilizados como especificação)