

Chapa de PVC Expandido

Ficha Técnica

ITEM	UNIDADE	RESULTADOS DOS TESTES
DENSIDADE APARENTE	G/CM3	≤0.9
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO	MPA	12-18
FORÇA DE IMPACTO	KJ/M2	8-15
ALONGAMENTO DE ROTURA	%	15-20
DUREZA SHORE D.	D	45-50
ABSORÇÃO DA ÁGUA	%	≤1.0
PONTO DE AMOLECIMENTO VICAT	°C	73-76
RESISTÊNCIA A CHAMAS		Auto extingüível com menos de 5 segundos longe do fogo
TAMANHO	1220x2440mm	
ABSORÇÃO DA ÁGUA	2, 3, 5, 10, 20mm	
COR	Branco	
DURABILIDADE	5 anos	