

PVC EXPANDIDO – Relatório de Testes

Relatório Nº : TAE-003147

Data de Finalização dos testes: 04 de novembro de 2009

Amostra: Chapa PVC Expandido (60%)

Realizado por: Korea Testing and Research Institute

RESULTADOS

ITEM	UNIDADE	RESULTADO	MÉTODO
Força Elástica	N/cm ³	16.6 x 10 ²	KS M 3006:2003(*)
Alongamento na ruptura	%	25	KS M 3006:2003(*)
Força Flexural	MPa	15.4	KS M ISO 178:2007 (**)
Módulo de Elasticidade Flexural	MPa	633	KS M ISO 178:2007 (**)
Densidade (23 graus C)	g/cm ³	0.577	KS M 3016:2006 (Method A)
Firmeza das pontas	-	50	KS M ISO 868:2006

* Velocidade do Teste : 10 mm / min -- Espécie de Teste : Tipo 2

** Velocidade do Teste : 1.4 mm / min -- Sustentação: 50 mm

USO: Controle de Qualidade

OBSERVAÇÕES:

1. Os resultados desse relatório estão limitados às amostras e nomes de amostras informados pelo cliente e a KTR não garante a qualidade de todos os produtos.
2. Esse relatório de testes não deverá ser utilizado para uso público, propagandas, processos legais ou qualquer outro propósito que não seja o que foi solicitado.